



CARACTERÍSTICAS

Revestimiento mural que obtiene su color de los minerales que lo componen. Se aplica fácilmente con llana metálica, es muy resistente a climas rigurosos, flexible y versátil.

Finisterre® es un producto de base acuosa, que no contiene solventes contaminantes que:

- brinda aspecto de piedra natural como el tradicional Símil Piedra París;
- otorga alto grado de nivelación a los sustratos;
- permite acompañar las dilataciones del muro sin que se cuartee el revestimiento;
- cubre microfisuras existentes en el sustrato;
- impermeabiliza porque invierte el ángulo de mojado del agua de lluvia sin evitar la normal respiración de los muros;
- ahorra el fino, la pintura y demás aditivos necesarios en otros revestimientos tradicionales.

DESTINO

Se coloca directamente sobre superficies homogéneas en textura y coloración, terminadas con revoques gruesos fratasados, revoques finos o preparadas íntegramente con **Flex Base**.

RENDIMIENTO

Baldes de:	5 Kg	15 Kg	30 Kg
Aplicado en un espesor de 1,2 mm cubre	3,3 m ²	10 m ²	20 m ²

MODO DE EMPLEO

Antes de comenzar

Evitar el contacto del producto con aquellas superficies que no se desea revestir; en especial vidrios, cristales y toda superficie vítrea o brillante.

Recordar que es necesario contar con andamiaje suficiente para que la aplicación sea prolija y continua.

Finisterre® debe aplicarse después de los 28 días de la ejecución del revoque grueso o de reparaciones parciales.

Controlar que las paredes estén totalmente niveladas a plomo, que no presenten fisuras o faltas de revoque.

Preparación de la superficie

Finisterre® se aplica sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de grasas o de restos de pintura.

Cubrir con **Flex Base®**, aplicada con llana metálica, en caso de hallarse desniveles de poca profundidad, y combinar con malla de fibra de vidrio para cubrir encuentros de revoques o de fisuras pasivas. Dejar secar 48 h.

Retirar todo tipo de material que se encuentre sobre la línea de trabajo, dado que el revestimiento copia la superficie de base.

Aplicar **Sellagrietas Hidropaint®** en encuentros de mampostería con aberturas.

Nota: Establecer la magnitud del paño por ejecutar, antes de iniciar la carga, ya que es un revestimiento continuo y, como tal, no admite parches o aplicaciones parciales.

Aplicación

Se aplica sobre superficies secas.

- 1) Emplear el producto puro, en ningún caso debe diluirse con agua.
- 2) Extender **Finisterre®** con llana metálica flexible a todo el paño y en una sola operación.
- 3) La carga será constante y se ejercerá una mínima presión sobre la herramienta para obtener un espesor único, dado por el tamaño de las partículas minerales que lo componen.
- 4) Planchar con llana plástica para quitar posibles excedentes durante la carga.

Mantenimiento

No requiere, pero en caso de ser necesario, a partir del mes de aplicado, siempre en condiciones normales de humedad y temperatura, **Finisterre®** puede limpiarse con goma de borrar lápiz o enjuagarse con cepillo de cerda y jabón neutro.

RECOMENDACIONES

No utilizar en revoques con humedad.

No utilizar en revoques alterados y expandidos por efectos de sales.

Aplicar **Base Color** ® antes de revestir sobre:

- bases lisas: placas de roca yeso, poliestireno o de madera;
- superficies pintadas o recubiertas con yeso;
- muros que presenten diferencias de color por reparaciones parciales.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Usar guantes de goma y protección ocular.
- Evitar el contacto prolongado del producto con la piel.
- Lavar herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de finalizada la aplicación.
- No aplicar si la humedad relativa ambiente es superior al 85%.
- Aplicar con temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- No usar si hay pronóstico de lluvias dentro de las próximas 24 h en verano, o de las 48 h en invierno.
- Almacenar el envase bien cerrado y separado del piso en lugar seco y fresco.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

Este producto contiene copolímeros acrílicos en dispersión acuosa. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos o de ingestión, llamar a:

Sección de Toxicología del Hospital de Clínicas:

TEL. (011) 4962-1280

HOSPITAL DE OFTALMOLOGÍA P. LAGLEYZE:

TEL. (011) 4582-1278 / 8235.